

| SPÉCIFICATIONS PRODUIT                            | STANDARD     | SOLIDE CLICK 55                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standard produit / Product standaard              | EN ISO 10582 | Revêtements de sol résilients hétérogènes<br>Heterogene veerkrachtige vloerbedekking                             |
| Epaisseur totale / Totale Dikte                   | EN ISO 24346 | 6,0 mm                                                                                                           |
| Epaisseur couche d'usure / Slijtlaagdikte         | EN ISO 24340 | 0,55 mm                                                                                                          |
| Classe d'usage / Classificatie                    | EN ISO 10874 | Domestic: 23 / Commercial: 33 / Industrial: 42<br>*Conçu pour usage en locaux classés U3P3                       |
| Poids total / Totale gewicht                      | EN ISO 23997 | 10.000 g/m <sup>2</sup>                                                                                          |
| Teneur en agent liant / Inhoud van het bindmiddel | EN ISO 10582 | Type I / Typ I                                                                                                   |
| Groupe d'abrasion / Slijtage groep                | EN 660-2     | Group T: ≤ 2,00 mm <sup>3</sup>                                                                                  |
| Dimensions / Afmetingen                           | EN ISO 24342 | Lames / Planken:<br>180 x 1210 mm<br>10 planks/box = 2,18m <sup>2</sup><br>40 boxes/pallet = 87,20m <sup>2</sup> |
|                                                   |              | Dalles / Tegels:<br>470 x 925 mm<br>5 tiles/box = 2,17m <sup>2</sup><br>40 boxes/pallet = 86,80m <sup>2</sup>    |
| Traitement de surface / Oppervlakte behandeling   | -            | PUR Ecoprotec™                                                                                                   |
| Type de clic / Vergrendelingssysteem              | -            | I4F                                                                                                              |
| Chanfrein / Schuine randen                        | -            | Oui / Ja (Micro bevel)                                                                                           |

| PERFORMANCES PRODUIT                                                        | STANDARD              | SOLIDE CLICK 55                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Stabilité dimensionnelle / Dimensionale stabiliteit                         | EN ISO 23999          | ≤ 0,06 %                             |
| Chaise à roulettes / Rolstoeltest                                           | ISO 4918              | Aucun dommage / Geen schade (Type W) |
| Pied de meuble / Meubelpoottest                                             | EN ISO 16581          | Aucun dommage / Geen schade          |
| Equerrage et rectitude / Verandering in vierkant & rechtheid                | EN ISO 24342          | ≤ 0,25 mm                            |
| Poinçonnement statique rémanent / Resterende inkeping                       | EN ISO 24343-1        | ≤ 0,10 mm                            |
| Isolation acoustique / Effect geluidsreductie                               | EN ISO 717-2          | ΔLw = 22 dB                          |
| Solidité lumière / Lichtvastheid                                            | EN ISO 105-B02        | ≥ 6                                  |
| Glissance / Slipweerstand                                                   | DIN 51130<br>EN 13893 | R10<br>DS                            |
| Résistance aux produits chimiques / Weerstand tegen chemicalien             | EN ISO 26987          | Non affecté / Niet aangetast (0)     |
| Conductivité thermique / Warmteweerstand                                    | EN ISO 10456          | 0,04 m <sup>2</sup> K/W              |
| Incurvation après exposition à la chaleur / Krul na blootstelling aan hitte | EN ISO 23999          | ≤ 2 mm                               |
| Classement feu / Brandveiligheid                                            | EN 13501-1            | Bfl-s1                               |
| Charges électrostatiques / Elektrische weerstand                            | EN 1815               | ≤ 2kV                                |
| Résistance aux taches / Bestendigheid tegen vlekken                         | EN 26987              | Haute résistance / Geslaagd          |
| Compatibilité chauffage par le sol / Geschikt voor vloerverwarming          | EN 12524              | Compatible / Geschikt - max. 27°C    |

| ENVIRONNEMENT                                                                                    | STANDARD    | SOLIDE CLICK 55                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| TVOC after 28 days (AgBB test) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis         | ISO 16000-9 | ≤ 100µg/m <sup>3</sup>         |
| VOC emission class (French regulation) - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis | ISO 16000-9 | A+                             |
| Floorscore VOC test - Qualité de l'air intérieur / Luchtkwaliteit binnenshuis                    | ISO 16000-9 | Conforme / Geslaagd            |
| Plastifiant / Weekmaker                                                                          | -           | Sans phtalate / Phthalaat-vrij |
| Groupe formaldéhyde / Formaldehyde groep                                                         | EN 717-1    | E1                             |
| Recyclabilité / Recycleerbaarheid                                                                | -           | 100%                           |

| GARANTIES                                           | STANDARD | SOLIDE CLICK 55 |
|-----------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Garantie en usage résidentiel / Woongaran           | -        | 25 ans / jaar   |
| Garantie en usage commercial / Commerciële garantie | -        | 10 ans / jaar   |

| MARQUAGE CE                | STANDARD | SOLIDE CLICK 55 |
|----------------------------|----------|-----------------|
| Numéro de DoP / DoP nummer | -        | No. 21-KS-001   |

